

VAPOSTOP

Jednosložková, vodou ředitelná penetrace pro vlhké betonové podklady.

Penetrace vytvořená z flexibilní vodou ředitelné akrylátové pryskyřice speciálně pro cementové podklady. Produkt je navržen tak, aby zvyšoval stupeň přídržnosti hydroizolačních a akrylátových nátěrů, vytváří bariéru proti tvorbě puchýřů a zabraňuje oddělení způsobenému prachem nebo vlhkostí. Lze ji aplikovat i na vlhké podklady. Je voděodolná, má vynikající vlastnosti proti degradaci betonových povrchů a zastavuje karbonataci.

VÝHODY

- Vynikající přídržnost na betonové podklady.
- Lze aplikovat i na vlhké povrchy.
- Vhodné pro zlepšení přilnavosti hydroizolačních a akrylátových nátěrů.
- Chrání beton před jevem karbonatace.
- Voděodolná.
- Chrání před tvorbou puchýřů a oddělením způsobeným prachem nebo vlhkostí.
- Připraveno k použití, snadná a rychlá aplikace.
- Produkt certifikovaný Evropským technickým posouzením – ETA č. 17/0769 při použití v kombinaci s hydroizolací Acriflex Pro nebo Acriflex Rapido vyztuženou tkaninou Polites TNT.
- Produkt certifikovaný Evropským technickým posouzením – ETA č. 23/0574 při použití v kombinaci s produktem Thermikoat Cool Roof vyztuženým tkaninou Polites TNT.

SPOTŘEBA / VÝDATNOST

- 0,10 – 0,15 kg/m² podle stupně savosti podkladu.

BARVA

- Transparentní.

BALENÍ

- Plastové kbelíky 5 kg.
- Paleta: 20 kantonů (po 4 kbelících – celkem 400 kg).

OBLASTI POUŽITÍ

Produkt je navržen k zvýšení přídržnosti hydroizolačních a akrylátových nátěrů na betonových podkladech (předsazené nebo spádové střechy, terasy, balkóny, okapy, oplechování, římsy, základové stěny a svislé stěny). Lze jej aplikovat na vlhké podklady. Dokáže uzavřít pórovitost povrchu a chránit hydroizolaci před tvorbou puchýřů a odtržením způsobeným vlhkostí.

Vapostop také zapouzdřuje prach a zajišťuje přilnavost na prašných podkladech.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte v původních a dokonale uzavřených obalech, v dobře větraných prostorách, chráněný před slunečním zářením, deštěm a mrazem, při teplotě mezi +5 °C (+41 °F) a +35 °C (+95 °F). Doba skladování: 12 měsíců.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být zcela vyzrálý a mít dostatečnou pevnost. Povrch musí být důkladně čistý, zbavený oleje, mastnoty, uvolněných a drolivých částí nebo jiných materiálů, které by mohly ovlivnit přidržnost produktu. Podklad musí být co nejrovnější a nejlépe zpracovatelný. Pokud je povrch jako celek drolivý, zcela jej oškrábejte, dokud nezískáte kvalitní podklad, a praskliny nebo poškozené části opravte vhodnou maltou.

Beton

V případě poškozeného a drolivého betonu je nutné jej opravit vhodnou cementovou maltou. Nové betonové základy musí být dostatečně vyzrálé.

Pro podklady neuvedené v technickém listu kontaktujte technické oddělení společnosti Diasen.

Ošetření spár

Před aplikací Vapostopu je nutné vyplnit dilatační, kontrolní nebo izolační spáry polyuretanovým tmelem Diaseal Strong (viz technický list). Místa kontaktu s okenními a dveřními prahy musí být rovněž ošetřena tmelem Diaseal Strong.

MÍCHÁNÍ

Vapostop je jednosložkový produkt připravený k použití. Před aplikací produkt ručně promíchejte, aby byl homogenní. Během míchání má produkt mléčně bílou barvu s lehce zelenavým nádechem. Během letní sezóny lze v extrémně horkých povětrnostních podmínkách přidat maximálně 30 % čisté vody a pokračovat v míchání. Do produktu nepřidávejte žádné cizí složky a nemíchejte jej míchací vrtačkou.

APLIKACE

Vapostop aplikujte v jedné vrstvě válečkem s dlouhým vlasem, štětcem nebo bezvzduchovým (airless) postřikovačem, dokud nedosáhnete požadovaného pokrytí. Nechte produkt dobře proniknout do podkladu a zajistěte úplné pokrytí povrchu. Okamžitě po aplikaci má produkt zelenavou barvu, po zaschnutí se Vapostop stává transparentním.

DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % produkt vyschne za přibližně 1 hodinu.

Doba schnutí je ovlivněna relativní vlhkostí místnosti a teplotou a může se výrazně lišit. Po uplynutí doby schnutí můžete pokračovat v aplikaci zvolené hydroizolace nebo nátěru.

DOPORUČENÍ

- Neaplikujte při teplotách prostředí a podkladu pod +5 °C (+41 °F) a nad +35 °C (+95 °F).
- Během letní sezóny aplikujte produkt v chladnějších hodinách dne, mimo dosah slunce.
- Neaplikujte při hrozícím nebezpečí deště nebo mrazu, za silné mlhy nebo při relativní vlhkosti vyšší než 70 %.
- Je velmi důležité vytvořit v potěru dilatační spáry v pravidelných intervalech. Spáry musí být provedeny odborně.
- Před aplikací produktu se doporučuje zakrýt veškeré prvky, které nemají být natírány.

ČIŠTĚNÍ A BEZPEČNOST

- **Čištění:** Použité nářadí lze omýt vodou před vytvrzením produktu.
- **Bezpečnost:** Při manipulaci používejte osobní ochranné pracovního prostředky a řiďte se bezpečnostním listem produktu.

TECHNICKÉ ÚDAJE*

Vlastnost / Parametr	Hodnota	Měrná jednotka
Výdatnost	0,10 – 0,15	kg/m^2
Vzhled	mléčný	-
Barva	bezbarvý	-
Teplota aplikace	+5 / +35 (+41 / +95)	°C / °F
Doba schnutí ($T = 23^{\circ}C$; R.V. 50 %)	1	hodina
Skladování (v původním obalu)	12	měsíců

Balení	plastové kbelíky 5 kg	kg
---------------	-----------------------	----

* Výše uvedené údaje, přestože byly získány v souladu se standardizovanými zkušebními metodami, jsou orientační a mohou se měnit v závislosti na konkrétních podmínkách na stavbě.

