

SBS-BOND

Vodou ředitelná asfaltová penetrace pro asfaltové a břidlicové pásy.

Vodou ředitelná asfaltová penetrace, připravená k okamžitému použití, schopná usnadnit přilnavost na starých i nových asfaltových a břidlicových pásích. Vhodná ke zlepšení přilnavosti tekutých hydroizolací a nátěrů.

VÝHODY

- Vynikající přídržnost na starých nebo nových asfaltových podkladech.
- Bez obsahu rozpouštědel. Není toxická ani hořlavá.
- Snadná a rychlá aplikace.
- Připraveno k použití.
- Rychlá doba schnutí.
- Produkt certifikovaný Evropským technickým posouzením – ETA č. 17/0769 při použití v kombinaci s hydroizolací Acriflex Pro nebo Acriflex Rapido vyztuženou tkaninou Polites TNT.
- Produkt certifikovaný Evropským technickým posouzením – ETA č. 17/0574 (v textu uvedeno také jako 23/0574) při použití v kombinaci s Thermikoat Cool Roof vyztuženým tkaninou Polites TNT.

VÝDATNOST / SPOTŘEBA

- 0,10 – 0,15 kg/m^2 podle stupně savosti podkladu.

BARVA

- Černá.

BALENÍ

- Plastové kbelíky 5 kg.
- Paleta: 20 kartonů (po 4 kbelících – celkem 400 kg).

OBLASTI POUŽITÍ

Penetrace nových asfaltových a břidlicových pásů (aplikovaných po dobu nejméně 6 měsíců, aby se zabránilo odtržení způsobenému uvolňováním olejů) a opotřebovaných pásů. Tyto podklady pak mohou být opatřeny tekutými hydroizolačními systémy nebo tekutými nátěry Diasen. Lze ji aplikovat v exteriéru na vodorovné, svislé nebo spádové povrchy.

SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte produkt v jeho původním obalu. Skladujte v dobře větraných prostorách,

chráněný před slunečním zářením a mrazem, při teplotách mezi +5 °C (+41 °F) a +35 °C (+95 °F).
Doba skladování: 12 měsíců.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí být důkladně čistý, suchý a zbavený uvolněných a drolivých částí nebo stojaté vody. Před aplikací produktu se doporučuje zakrýt všechny části, které nemají být natírány.

Asfaltový pás (membrána)

SBS-Bond lze aplikovat na nové nebo opotřebované asfaltové a břidlicové pásy. V případě nové krytiny zkontrolujte, zda byla krytina aplikována po dobu nejméně 6 měsíců, aby se zabránilo odtržení způsobenému uvolňováním olejů, a zda je dobře ukotvena k podkladu. Zkontrolujte, zda na pásu nejsou díry nebo místa zasažená vzlínající vlhkostí. Na membránu nainstalujte větrací komínky, vhodně umístěné podle vlhkosti podkladu. Toto opatření je nezbytné v přítomnosti vysoce savých podkladů zadržujících vlhkost, jako jsou potěry odlehčené polystyrenem nebo keramzitem.

Pro podklady neuvedené v technickém listu kontaktujte technické oddělení společnosti Diasen.

MÍCHÁNÍ

Vodou ředitelná asfaltová penetrace pro pásy SBS-Bond je jednosložková, připravená k okamžitému použití. Produkt ručně promíchejte, dokud nezískáte homogenní směs bez hrudek. Produkt neředěte vodou a nikdy nepřidávejte cizí složky.

APLIKACE

SBS-Bond aplikujte v jedné vrstvě válečkem s dlouhým vlasem nebo postřikovačem, přičemž zajistíte úplné pokrytí povrchu. Jakmile je SBS-Bond zcela suchý, můžete pokračovat v aplikaci zvoleného nátěru nebo hydroizolace.

DOBA SCHNUTÍ

Při 23 °C (73,4 °F) a relativní vlhkosti 50 % produkt vyschne za přibližně 1 hodinu.

Doba schnutí je ovlivněna relativní vlhkostí a teplotou a může se výrazně lišit.

Při aplikaci ve větší vydatnosti, než se očekává, se doba schnutí může podstatně prodloužit.

Po uplynutí doby schnutí můžete pokračovat v aplikaci zvolené hydroizolace nebo nátěru.

DOPORUČENÍ

- Neaplikujte při teplotách pod +5 °C (+41 °F) a nad +35 °C (+95 °F).
- Během letní sezóny aplikujte produkt v chladnějších hodinách dne, mimo dosah slunečního záření.
- Neaplikujte při hrozícím nebezpečí deště nebo mrazu, za husté mlhy nebo když relativní vlhkost přesahuje 70 %.

ČIŠTĚNÍ A BEZPEČNOST

- **Čištění:** Použité nářadí lze omýt vodou před vytvrzením produktu.
- **Bezpečnost:** Při manipulaci používejte osobní ochranné pracovního prostředky a řiďte se bezpečnostním listem produktu.

TECHNICKÉ ÚDAJE*

Vlastnost / Parametr	Hodnota	Měrná jednotka
Vydatnost	0,10 – 0,15 (podle stupně savosti podkladu)	kg/m^2
Vzhled	kapalný	-
Barva	černá	-
Ředění	neředíte	-
Teplota aplikace	+5 / +30 (+41 / +95)	°C / °F
Doba schnutí ($T = 23^{\circ}C$; R.V. 50 %)	1	hodina
Skladování (v původním obalu)	12	měsíců
Balení	plastové kbelíky 5 kg	kg

Konečné parametry

Vlastnost / Zkouška	Hodnota	Měrná jednotka	Norma	Výsledek
---------------------	---------	----------------	-------	----------

Zkouška přidrženosti přímým tahem	0,53	N/mm^2	UNI EN 1542	porušení typu A/B
Reakce na oheň	Třída B	-	UNI EN 13501-1	-

** Výše uvedené údaje, přestože byly získány v souladu se standardizovanými zkušebními metodami, jsou orientační a mohou se měnit v závislosti na konkrétních podmínkách na stavbě.*

