

SAFETY JOINT ROLL

Elastická páska pro ošetření připojovacích bodů mezi vodorovnými a svislými povrchy.

Elastická páska z netkané textilie pro hydroizolační ošetření připojovacích bodů mezi vodorovnými a svislými povrchy, jakož i kritických bodů. Produkt se používá v kombinaci s jednosložkovými i dvousložkovými tekutými vodou ředitelnými hydroizolacemi (jako jsou Acriflex Fybro, Acriflex Rapido, Acriflex Pro, Acriflex X-Pro) za účelem jejich vyztužení a zvýšení jejich mechanické pevnosti.

VÝHODY

- Zvyšuje odolnost tekutých hydroizolací v kritických bodech.
- Vysoce elastická i při nízkých teplotách.
- Snižuje dobu aplikace.
- Dokonale integrovaná do systému.
- Umožňuje celistvost hydroizolace.
- Produkt bez obsahu rozpouštědel.

VÝDATNOST / SPOTŘEBA

- 1,00 m/m. Doporučuje se provádět vzájemné přesažení v šířce nejméně 3 cm.

BARVA

- Bílá.

BALENÍ

- Role: délka 10,00 m – šířka 15cm; 1 krabice: 4 role (40m – 1,50m²).

OBLASTI POUŽITÍ

Safety Joint Roll je navržena k vyztužení jednosložkových i dvousložkových tekutých vodou ředitelných hydroizolací (jako jsou Acriflex Fybro, Acriflex Rapido, Acriflex Pro, Acriflex X-Pro) v místech připojení vodorovných a svislých povrchů a v kritických bodech. Připojovacími body se rozumí průnik zábradlí a potěru nebo okolí sloupů. Pásku Safety Joint Roll lze díky její vyspělé tvarovatelnosti, plastičnosti a schopnosti deformace použít i ve stísněných prostorech nebo v těžko dostupných místech. Produkt je vhodný do interiéru i exteriéru.

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte v dobře větraných prostorech, chráněný před slunečním zářením, vodou a mrazem, při teplotách mezi +5°C a +35°C.

Doba skladování: 12 měsíců.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být zcela vytvrzený a dostatečně pevný. Povrch musí být důkladně čistý, suchý,

dobře zpevněný, bez nečistot nebo oddělujících se částí a dokonale vyrovnaný. Případná poškození nebo poškozené části podkladu je nutné před aplikací produktu opravit. Při přípravě podkladu je nutné dodržovat pokyny popsané v technickém listu produktu, který bude použit společně se Safety Joint Roll.

APLIKACE

1. Naneste první a poměrně vydatnou vrstvu tekuté hydroizolace podle pokynů popsanych v technickém listu produktu.
2. Aplikujte Safety Joint Roll do čerstvé hydroizolace a dbejte na to, abyste pásku zatlačili do vrstvy produktu, čímž dosáhnete dokonalé impregnace.
3. Jakmile hydroizolace zaschne, naneste druhou vrstvu produktu, která zcela zakryje elastickou pásku Safety Joint Roll.

DOPORUČENÍ

- Neaplikujte při teplotě prostředí nebo podkladu nižší než $+5^{\circ}\text{C}$ a vyšší než $+30^{\circ}\text{C}$.
- Během letní sezóny aplikujte produkt v chladnějších hodinách dne, mimo dosah přímého slunce.
- Neaplikujte při hrozícím nebezpečí deště nebo mrazu, za silné mlhy nebo při relativní vlhkosti vyšší než 70 %.
- Postupujte podle pokynů popsanych v technickém listu produktu, který bude použit společně s páskou Safety Joint Roll.

ČISTĚNÍ

- Použité nářadí lze omýt vodou před vytvrzením produktu.

BEZPEČNOST

- Při manipulaci vždy používejte osobní ochranné pomůcky (OOPP) a řádně se řiďte pokyny uvedenými v bezpečnostním listu produktu.

TECHNICKÉ ÚDAJE A VLASTNOSTI*

Vlastnost / Parametr	Hodnota	Měrná jednotka
Vydatnost	1,00 m/m	m/m
	přesah 3 cm	
Vzhled	elastická páska	-

Barva	bílá	-
Složení	100% polyester	-
Hmotnost / Hustota	42 – 52	g/cm^2
Teplota aplikace	+5 / +40 (41/104)	°C °F
Doba schnutí ($T = 23^{\circ}C$; R.V. 50 %)	nevyžaduje schnutí	-
Skladování	12	měsíců
Balení	Role: délka 10,00 m / šířka 15cm	-

KONEČNÉ VLASTNOSTI*

Vlastnost / Parametr	Hodnota	Měrná jednotka	Norma	Výsledek
Tažnost (% při zatížení při přetržení 2N/cm)	45 – 85	%	-	-
Zatížení při přetržení	> 20,0	N/cm	-	-

* Uvedené údaje, i když byly získány podle normovaných zkušebních metod, jsou orientační a mohou se měnit při změně specifických podmínek na staveništi.