

O.R.A. ECO ANTI-RAIN

Transparentní tekutá hydroizolace na vodní bázi.

Ekologický nátěr na vodní bázi, snadno a rychle aplikovatelný, vhodný k hydroizolaci již dlážděných povrchů bez nutnosti odstraňování dlaždic nebo samotného povrchu. Je určen k odstranění průsaků vody, kyselin, olejů, par, mastnoty a plísní mezi cihlami, dlaždicemi atd. Je vhodný do všech prostor vystavených povětrnostním vlivům (terasy, balkóny, povrchy z kamene nebo cotto dlaždic, venkovní dlažby). Velmi snadno se aplikuje válečkem nebo štětcem.

VÝHODY

- Ekologický produkt na vodní bázi.
- Rychlá a snadná aplikace.
- Všestranný v mnoha aplikacích.
- Transparentní.
- Obnovuje lesk podlahy.
- Usnadňuje čištění povrchu.
- Lze jej aplikovat i během zimního období (až do +5 °C).
- Odolný vůči UV záření, povětrnostním vlivům, průmyslovému a mořskému prostředí.
- Produkt na vodní bázi, 100% bez rozpouštědel.
- Produkt s označením CE a UKCA (EN 1504-2 a BS EN 1504-2).

SPOTŘEBA / VÝDATNOST

- 0,30l/m².

BARVA

- Transparentní.

BALENÍ

- Plastový kbelík 5 l.
- Paleta: 20 boxů – 4 kusy v boxe (400 l).

OBLASTI POUŽITÍ

Produkt navržený k ochraně podlah a spár před průsaky vody, které mohou způsobit tvorbu plísní, výkvětů a vážné poškození konstrukcí. O.R.A. ECO ANTI-RAIN chrání povrch také před pronikáním mastnoty, olejů a solí. Produkt výhradně pro použití v exteriéru.

SKLADOVÁNÍ

Produkt uchovávejte v dobře větraných prostorách, v původním, dobře uzavřeném obalu, chráněný před slunečním zářením, vodou a mrazem, při teplotách mezi +5 °C a +35 °C. Doba skladování je 12 měsíců.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch musí být dostatečně pevný. Musí být čistý, suchý, bez olejů, mastnoty, drolivých, nesoudržných částí nebo jiných materiálů, které by mohly ohrozit přídržnost produktu. Před aplikací podlahu důkladně očistěte. Pokud je povrch drolivý, je nutné jej zcela frézovat, aby se získal vhodný podklad, a praskliny nebo poškozená místa opravit vhodnou maltou. Vlhkost v podkladu může ohrozit přídržnost produktu. V případě čištění vodou vyčkejte na úplné vyschnutí.

Ošetřovaný povrch nesmí vykazovat nahromadění vody. Musí být rovný a bez trhlin.

Dlaždice

Staré povrchy musí být dostatečně pevné a dobře spojené s podkladem (v opačném případě je odstraňte a vyplňte cementovou maltou).

MÍCHÁNÍ

O.R.A. ECO ANTI-RAIN je jednosložkový a připravený k použití. Před aplikací produkt promíchejte, abyste získali homogenní směs. Neředte ani nepřidávejte jiné látky.

APLIKACE

- Podklad pečlivě očistěte.
- Naneste první vrstvu produktu houbovým válečkem, štětcem nebo airless stříkáním a zajistěte úplné pokrytí povrchu.
- Pro kompletní hydroizolaci se obecně doporučují 2 nebo 3 vrstvy s odstupem přibližně 4 hodin mezi jednotlivými vrstvami (při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti), dokud se nedosáhne výdatnosti předepsané v technickém listu.
- V případě deště na ne zcela suchý produkt pečlivě ověřte vhodnost pro aplikaci dalších vrstev.

DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě +23 °C / +73,4 °F a 50 % relativní vlhkosti produkt vyschne za přibližně 4 hodiny.

Doba schnutí se může výrazně lišit v závislosti na teplotě a okolní relativní vlhkosti.

Pokud je aplikován ve vyšší výdatnosti, než se předpokládá, doba schnutí se může podstatně prodloužit.

DOPORUČENÍ

- Neaplikujte při teplotě prostředí nebo podkladu nižší než +5 °C nebo vyšší než +35 °C.

- Během léta aplikujte produkt v chladnějších hodinách dne a vyhýbejte se přímému slunečnímu záření.
- Neaplikujte v případě hrozícího nebezpečí deště nebo mrazu, za silné mlhy nebo při relativní vlhkosti vyšší než 70 %.
- Neaplikujte na povrchy vystavené pohybům, protože O.R.A. ECO ANTI-RAIN by může v nejkritičtějších místech popraskat.
- Neaplikujte na leštěné/abrasiované dlaždice.

ČIŠTĚNÍ

- Nářadí lze omýt vodou před vytvrzením produktu.

BEZPEČNOST

- Při manipulaci vždy používejte osobní ochranné pracovní prostředky a dodržujte pokyny uvedené v bezpečnostním listu produktu.

TECHNICKÉ ÚDAJE*

Vlastnost / Parametr	Hodnota	Měrná jednotka
Vydatnost	0,30 (ve dvou nebo třech vrstvách)	l/m^2
Vzhled	Kapalný	-
Barva	Transparentní	-
Ředění	Neředit	-
Čekací doba mezi 1. a 2. vrstvou ($T = +23^{\circ}C$ a R.V. 50 %)	4	hodiny
Teplota aplikace	+5 / +35	$^{\circ}C$

Celková doba schnutí ($T = +23^{\circ}\text{C}$ a R.V. 50 %)	4	hodiny
Skladování	12	měsíců
Balení	5 l (plastový kbelík)	1

Konečné parametry

Vlastnost / Zkouška	Hodnota	Měrná jednotka	Norma	Výsledek
Propustnost vodní páry	$\mu = 1941$	-	EN ISO 7783	-

** Tyto údaje, přestože byly získány prostřednictvím regulovaných zkoušek, jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na konkrétních podmínkách v místě aplikace.*

